


# Modèle robuste

[www.proflowpavers.com](http://www.proflowpavers.com)



## Caractéristiques - Description sommaire

Un concentré de durabilité et de résistance conçu pour résister aux environnements les plus exigeants et aux conditions de circulation intense, notamment la circulation de chariots élévateurs, de grues et dans le secteur équin.

## Caractéristiques physiques

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Poids à sec (lb)                       | 4 1/2            |
| Dimensions en pouces                   | 3" x 3" x 2 2/5" |
| Nombre de blocs                        | 7-8              |
| Surface totale en pieds carrés         | 1                |
| Dimensions physiques (en pieds carrés) | 7/10             |

## Spécifications d'installation

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Pavés par pied carré                           | 1            |
| Espace entre les pavés en                      | 3/5          |
| Volume des vides (pieds cubes)                 | 3/5          |
| Remplissage Romex, livres                      | 2 1/5        |
| Nombre total de pavés par palette              | 144          |
| Poids de la palette (lb)                       | 992          |
| Dimensions de la palette (L x l x H) en pouces | 48 x 40 x 40 |

## Spécifications des matériaux (bois)

| NOM COMMUN                | ROBINIE                 |                                    |           |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| Couleur                   | Jaune pâle à brun foncé | Module d'élasticité                | 14,14 GPa |
| Nom scientifique          | Robinia pseudoacacia    | Résistance maximale à l'écrasement | 70,3 MPa  |
| Grain                     | Grain serré             | Dureté Janka                       | 7 560 N   |
| Densité à 12 % d'humidité | 0,66                    | Module de rupture                  | 133,8 MPa |
| Sans cœur                 |                         |                                    |           |

## Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 1 385,26 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

## Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANT À LA POURRISSURE




RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ

# Modèle lourd

[www.proflowpavers.com](http://www.proflowpavers.com)


## Caractéristiques - Description sommaire

Un concentré de durabilité et de résistance conçu pour résister aux environnements les plus exigeants et aux conditions de circulation intense, notamment la circulation de chariots élévateurs, de grues et dans le secteur équin.

## Caractéristiques physiques

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Poids à sec (kg)          | 4,55          |
| Dimensions (cm)           | 7,5 x 7,5 x 6 |
| Nombre de blocs           | 7-8           |
| Surface totale (cm²)      | 29            |
| Dimensions physiques (cm) | 27            |

## Spécifications d'installation

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Pavés par mètre carré                      | 13,22         |
| Espacement (cm)                            | 1,54          |
| Volume des vides (m³)                      | 0,017643      |
| Grammes de matériau de remplissage Romex   | 1 000         |
| Nombre total de pavés par palette          | 144           |
| Poids de la palette (kg)                   | 450           |
| Dimensions de la palette en cm (L x l x H) | 90 x 120 x 94 |

## Spécifications des matériaux (bois)

| NOM COMMUN                | ROBINIE                 |                                    |           |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| Couleur                   | Jaune pâle à brun foncé | Module d'élasticité                | 14,14 GPa |
| Nom scientifique          | Robinia pseudoacacia    | Résistance maximale à l'écrasement | 70,3 MPa  |
| Grain                     | Grain serré             | Dureté Janka                       | 7 560 N   |
| Densité à 12 % d'humidité | 0,66                    | Module de rupture                  | 133,8 MPa |
| Sans cœur                 |                         |                                    |           |

## Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé : 1 385,26 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

## Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANT À LA POURRISSURE




RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ

# Modèle lourd (demi-format)

www.proflowpavers.com



## Caractéristiques - Description sommaire

Un concentré de durabilité et de résistance conçu pour résister aux environnements les plus exigeants et aux conditions de circulation intense, notamment aux chariots élévateurs, aux grues et aux besoins du secteur équin.

## Caractéristiques physiques

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Poids à sec (lb)                    | 2 1/4            |
| Dimensions en pouces                | 3" x 3" x 1 1/5" |
| Nombre de blocs                     | 7-8              |
| Surface totale en pieds carrés      | 1                |
| Dimensions physiques (pieds carrés) | 7/10             |

## Spécifications d'installation

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Nombre de pavés par pied carré                 | 1            |
| Espace entre les pavés en                      | 3/5          |
| Volume des vides (pieds cubes)                 | 1/3          |
| Remplissage Romex, livres                      | 1            |
| Nombre total de pavés par palette              | 288          |
| Poids de la palette (lb)                       | 992          |
| Dimensions de la palette en pouces (L x l x H) | 48 x 40 x 40 |

## Spécifications des matériaux (bois)

| NOM COMMUN                | ROBINIE                 |                                    |           |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| Couleur                   | Jaune pâle à brun foncé | Module d'élasticité                | 14,14 GPa |
| Nom scientifique          | Robinia pseudoacacia    | Résistance maximale à l'écrasement | 70,3 MPa  |
| Grain                     | Grain serré             | Dureté Janka                       | 7 560 N   |
| Densité à 12 % d'humidité | 0,66                    | Module de rupture                  | 133,8 MPa |
| Sans cœur                 |                         |                                    |           |

## Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 1 385,26 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

## Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANT À LA POURRISSURE




RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ

# Modèle lourd (demi-format)

[www.proflowpavers.com](http://www.proflowpavers.com)



## Caractéristiques - Description sommaire

Un concentré de durabilité et de résistance conçu pour résister aux environnements les plus exigeants et aux conditions de circulation intense, notamment aux chariots élévateurs, aux grues et aux besoins du secteur équin.

## Caractéristiques physiques

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Poids à sec (kg)          | 2,275         |
| Dimensions (cm)           | 7,5 x 7,5 x 3 |
| Nombre de blocs           | 7-8           |
| Surface totale (cm²)      | 29            |
| Dimensions physiques (cm) | 27            |

## Spécifications d'installation

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Pavés par mètre carré                      | 13,22         |
| Espacement (cm)                            | 1,54          |
| Volume des vides (m³)                      | 0,0088215     |
| Grammes de matériau de remplissage Romex   | 500           |
| Nombre total de pavés par palette          | 288           |
| Poids de la palette (kg)                   | 450           |
| Dimensions de la palette en cm (L x l x H) | 90 x 120 x 94 |

## Spécifications des matériaux (bois)

| NOM COMMUN                | ROBINIE                 |                                    |           |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| Couleur                   | Jaune pâle à brun foncé | Module d'élasticité                | 14,14 GPa |
| Nom scientifique          | Robinia pseudoacacia    | Résistance maximale à l'écrasement | 70,3 MPa  |
| Grain                     | Grain serré             | Dureté Janka                       | 7 560 N   |
| Densité à 12 % d'humidité | 0,66                    | Module de rupture                  | 133,8 MPa |
| Sans cœur                 |                         |                                    |           |

## Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé : 1 385,26 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

## Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANCE À LA POURRISSURE



RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ