


Modèle Offset

www.proflowpavers.com



Caractéristiques - Description sommaire

L'espacement permet de répartir la charge et les contraintes de manière plus homogène sur toute la surface du pavé. Cela contribue à renforcer l'intégrité structurelle de la zone pavée

Spécifications physiques

Poids à sec (lb)	4,85
Dimensions (pouces) 7/16" x 2 7/16" x 2 2/5"	
Nombre de blocs	14
Surface totale (pieds carrés)	1
Dimensions physiques (en pieds carrés)	7/10

Spécifications de pose

Nombre de pavés par pied carré	13,22
Espace entre les pavés en	2/5
Volume des vides (pieds cubes)	0,55
Remplissage Romex (lb)	2 1/4
Nombre total de pavés par palette	144
Poids de la palette (lb)	992
Dimensions de la palette (L x l x H) (pouces)	48 x 40 x 40

Spécifications du matériau (bois)

NOM COMMUN	ROBINIA		
Couleur	Jaune pâle à brun foncé	Module d'élasticité	14,14 GPa
Nom scientifique	Robinia pseudoacacia	Résistance maximale à l'écrasement	70,3 MPa
Grain	Grain serré	Dureté Janka	7 560 N
Densité à 12 % d'humidité	0,66	Module de rupture	133,8 MPa
Sans cœur			

Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 997,76 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANCE À LA POURRISSURE




RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ

Modèle décalé

www.proflowpavers.com


Caractéristiques - Description sommaire

L'espacement permet de répartir la charge et les contraintes de manière plus homogène sur toute la surface du pavé. Cela contribue à renforcer l'intégrité structurelle de la zone pavée

Spécifications physiques

Poids à sec (kg)	2,2
Dimensions (cm)	6,2 x 6,2 x 6
Nombre de blocs	14
Surface totale (cm²)	29
Dimensions physiques (cm)	27

Spécifications de pose

Nombre de pavés par mètre carré	13,22
Espacement (cm)	01
Volume des vides (m³)	0,015651
Grammes de matériau de remplissage Romex	1 000
Nombre total de pavés par palette	288
Poids de la palette (kg)	450
Dimensions de la palette en cm (L x l x H)	90 x 120 x 94

Spécifications du matériau (bois)

NOM COMMUN	ROBINIE		
Couleur	Jaune pâle à brun foncé	Module d'élasticité	14,14 GPa
Nom scientifique	Robinia pseudoacacia	Résistance maximale à l'écrasement	70,3 MPa
Grain	Grain serré	Dureté Janka	7 560 N
Densité à 12 % d'humidité	0,66	Module de rupture	133,8 MPa
Sans cœur			

Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 997,76 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANCE À LA POURRISSURE




RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ

Modèle décalé (demi-format)

www.proflowpavers.com


Caractéristiques - Description sommaire

L'espacement permet de répartir la charge et les contraintes de manière plus homogène sur toute la surface du pavé. Cela contribue à renforcer l'intégrité structurelle de la zone pavée

Spécifications physiques

Poids à sec (lb)	1 2/5
Dimensions : 2 7/16" x 2 7/16" x 1 1/5"	
Nombre de blocs	14
Surface totale (pieds carrés)	1
Dimensions physiques (pieds carrés)	3/4

Spécifications de pose

Pavés par pied carré	1
Espace entre les pavés en	2/5
Volume des vides (pieds cubes)	1/4
Remplissage Romex, livrés	2 1/5
Nombre total de pavés par palette	288
Poids de la palette (lb)	992
Dimensions de la palette (L x l x H) en pouces	48 x 40 x 40

Spécifications du matériau (bois)

NOM COMMUN	ROBINIE		
Couleur	Jaune pâle à brun foncé	Module d'élasticité	14,14 GPa
Nom scientifique	Robinia pseudoacacia	Résistance maximale à l'écrasement	70,3 MPa
Grain	Grain serré	Dureté Janka	7 560 N
Densité à 12 % d'humidité	0,66	Module de rupture	133,8 MPa
Sans cœur			

Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 628,57 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANCE À LA POURRISSURE




RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ

Modèle décalé (demi-format)

www.proflowpavers.com


Caractéristiques - Description sommaire

L'espacement permet de répartir la charge et les contraintes de manière plus homogène sur toute la surface du pavé. Cela contribue à renforcer l'intégrité structurelle de la zone pavée

Spécifications physiques

Poids à sec (kg)	1,4
Dimensions en cm	6,2 x 6,2 x 3
Nombre de blocs	14
Surface totale (cm²)	29
Dimensions physiques (cm)	27

Spécifications de pose

Nombre de pavés par mètre carré	13,22
Espacement (cm)	01
Volume des vides (m³)	0,0078255
Grammes de matériau de remplissage formé	1 000
Nombre total de pavés par palette	288
Poids de la palette (kg)	450
Dimensions de la palette en cm (L x l x H)	90 x 120 x 94

Spécifications du matériau (bois)

NOM COMMUN	ROBINIE		
Couleur	Jaune pâle à brun foncé	Module d'élasticité	14,14 GPa
Nom scientifique	Robinia pseudoacacia	Résistance maximale à l'écrasement	70,3 MPa
Grain	Grain serré	Dureté Janka	7 560 N
Densité à 12 % d'humidité Sans cœur	0,66	Module de rupture	133,8 MPa

Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 628,57 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANCE À LA POURRISSURE



RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ