


# Modèle Playa

www.proflowpavers.com



## Caractéristiques - Description sommaire

Léger, adapté aux toitures et aux allées piétonnes. Espaces vides réduits pour un passage piéton idéal et une perméabilité moyenne.

## Caractéristiques physiques

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Poids à sec (lb)                    | 5 3/4                    |
| Dimensions en pouces                | 1 7/8" x 1 7/8" x 2 2/5" |
| Nombre de blocs                     | 25                       |
| Surface totale en pieds carrés      | 1                        |
| Dimensions physiques (pieds carrés) | 7/10                     |

## Spécifications d'installation

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Nombre de pavés par pied carré                | 1            |
| Espace entre les pavés en                     | 2,54         |
| Volume des vides (pieds cubes)                | 0,39         |
| Remplissage Romex (lb)                        | 2 1/2        |
| Nombre total de pavés par palette             | 144          |
| Poids de la palette (lb)                      | 992          |
| Dimensions de la palette (L x l x H) (pouces) | 48 x 40 x 40 |

## Spécifications du matériau (bois)

| NOM COMMUN                | ROBINIE                 |                                    |           |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| Couleur                   | Jaune pâle à brun foncé | Module d'élasticité                | 14,14 GPa |
| Nom scientifique          | Robinia pseudoacacia    | Résistance maximale à l'écrasement | 70,3 MPa  |
| Grain                     | Grain serré             | Dureté Janka                       | 7 560 N   |
| Densité à 12 % d'humidité | 0,66                    | Module de rupture                  | 133,8 MPa |
| Sans cœur                 |                         |                                    |           |

## Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 1 179,46 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

## Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANCE À LA POURRISSURE




RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ

# Modèle Playa

www.proflowpavers.com



## Caractéristiques - Description sommaire

Légèreté adaptée aux toitures et aux allées piétonnes. Espaces vides réduits pour un passage piéton idéal et une perméabilité moyenne.

## Caractéristiques physiques

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Poids à sec (kg)          | 2,6           |
| Dimensions (cm)           | 4,8 x 4,8 x 6 |
| Nombre de blocs           | 25            |
| Surface totale (cm²)      | 29            |
| Dimensions physiques (cm) | 27            |

## Spécifications d'installation

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Nombre de pavés par mètre carré            | 13,22         |
| Espacement (cm)                            | 01            |
| Volume des vides (m³)                      | 0,018085      |
| Grammes de matériau de remplissage Romex   | 1 100         |
| Nombre total de pavés par palette          | 288           |
| Poids de la palette (kg)                   | 450           |
| Dimensions de la palette en cm (L x l x H) | 90 x 120 x 94 |

## Spécifications du matériau (bois)

| NOM COMMUN                | ROBINIE                 |                                      |           |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Couleur                   | Jaune pâle à brun foncé | Module d'élasticité                  | 14,14 GPa |
| Nom scientifique          | Robinia pseudoacacia    | Résistance maximale à la compression | 70,3 MPa  |
| Grain                     | Grain serré             | Dureté Janka                         | 7 560 N   |
| Densité à 12 % d'humidité | 0,66                    | Module de rupture                    | 133,8 MPa |
| Sans cœur                 |                         |                                      |           |

## Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 1 179,46 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

## Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANCE À LA POURRISSURE




RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ

# Modèle Playa (demi-format)

www.proflowpavers.com



## Caractéristiques - Description sommaire

Légèreté adaptée aux toitures et aux allées piétonnes. Espaces vides réduits pour un passage piéton idéal et une perméabilité moyenne.

## Caractéristiques physiques

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Poids à sec (lb)                       | 2,86                  |
| Dimensions en pouces                   | 17/8" x 17/8" x 11/5" |
| Nombre de blocs                        | 25                    |
| Surface totale en pieds carrés         | 1                     |
| Dimensions physiques (en pieds carrés) | 3/4                   |

## Spécifications d'installation

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Pavés par pied carré                           | 1            |
| Espace entre les pavés (en pouces)             | 2,54         |
| Volume des vides (pieds cubes)                 | 1/3          |
| Remplissage Romex (lb)                         | 2 2/5        |
| Nombre total de pavés par palette              | 288          |
| Poids de la palette (lb)                       | 992          |
| Dimensions de la palette (L x l x H) en pouces | 48 x 40 x 40 |

## Spécifications du matériau (bois)

| NOM COMMUN                | ROBINIE                 |                                    |           |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| Couleur                   | Jaune pâle à brun foncé | Module d'élasticité                | 14,14 GPa |
| Nom scientifique          | Robinia pseudoacacia    | Résistance maximale à l'écrasement | 70,3 MPa  |
| Grain                     | Grain serré             | Dureté Janka                       | 7 560 N   |
| Densité à 12 % d'humidité | 0,66                    | Module de rupture                  | 133,8 MPa |
| Sans cœur                 |                         |                                    |           |

## Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 570,98 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

## Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANCE À LA POURRISSURE




RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ

# Modèle Playa (demi-format)

[www.proflowpavers.com](http://www.proflowpavers.com)



## Caractéristiques - Description sommaire

Légèreté adaptée aux toitures et aux allées piétonnes. Espaces vides réduits pour un passage piéton idéal et une perméabilité moyenne.

## Caractéristiques physiques

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Poids à sec (kg)          | 1,3           |
| Dimensions en cm          | 4,8 x 4,8 x 3 |
| Nombre de blocs           | 25            |
| Surface totale (cm²)      | 29            |
| Dimensions physiques (cm) | 27            |

## Spécifications d'installation

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Nombre de pavés par mètre carré            | 13,22         |
| Espacement (cm)                            | 01            |
| Volume des vides (m³)                      | 0,0090425     |
| Grammes de matériau de remplissage Romex   | 1 100         |
| Nombre total de pavés par palette          | 288           |
| Poids de la palette (kg)                   | 450           |
| Dimensions de la palette en cm (L x l x H) | 90 x 120 x 94 |

## Spécifications du matériau (bois)

| NOM COMMUN                | ROBINIE                 |                                      |           |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Couleur                   | Jaune pâle à brun foncé | Module d'élasticité                  | 14,14 GPa |
| Nom scientifique          | Robinia pseudoacacia    | Résistance maximale à la compression | 70,3 MPa  |
| Grain                     | Grain serré             | Dureté Janka                         | 7 560 N   |
| Densité à 12 % d'humidité | 0,66                    | Module de rupture                    | 133,8 MPa |
| Sans cœur                 |                         |                                      |           |

### Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 570,98 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

### Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANCE À LA POURRISSURE



RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ