


Modèle Hive



Caractéristiques - Description sommaire

Légèreté adaptée aux toitures et aux passerelles piétonnes. Espaces vides réduits pour permettre une circulation piétonne optimale et une perméabilité moyenne.

Caractéristiques physiques

Poids à sec (lb)	6,2
Dimensions (pouces) : 3 1/16" x 3 1/16" x 1 1/5"	
Nombre de blocs	16
Surface totale (pieds carrés)	1
Dimensions physiques (en pieds carrés)	3/4

Spécifications d'installation

Pavés par pied carré	1
Espace entre les pavés en	2/5
Volume des vides (pieds cubes)	1 1/3
Remplissage Romex, livrés	1 3/4
Nombre total de pavés par palette	288
Poids de la palette (lb)	992
Dimensions de la palette (L x l x H) en pouces	48 x 40 x 40

Spécifications du matériau (bois)

NOM COMMUN	ROBINIE		
Couleur	Jaune pâle à brun foncé	Module d'élasticité	14,14 GPa
Nom scientifique	Robinia pseudoacacia	Résistance maximale à l'écrasement	70,3 MPa
Grain	Grain serré	Dureté Janka	7 560 N
Densité à 12 % d'humidité	0,66	Module de rupture	133,8 MPa
Såh's cœur			

Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 591,51 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANT À LA POURRISSURE




RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ

Modèle Hive

www.proflowpavers.com

Caractéristiques - Description sommaire

Léger, adapté aux toitures et aux allées piétonnes. Espaces vides réduits pour un passage piéton idéal et une perméabilité moyenne.

Caractéristiques physiques

Poids à sec (kg)	1,3
Dimensions (cm)	8 x 8 x 3
Nombre de blocs	16
Surface totale en cm²	29
Dimensions physiques (cm)	27

Spécifications d'installation

Pavés par mètre carré	13,22
Espacement (cm)	01
Volume des vides (m³)	0,036753
Grammes de matériau de remplissage béton	800
Nombre total de pavés par palette	288
Poids de la palette (kg)	450
Dimensions de la palette en cm (L x l x H)	90 x 120 x 94

Spécifications du matériau (bois)

NOM COMMUN	ROBINIE		
Couleur	Jaune pâle à brun foncé	Module d'élasticité	14,14 GPa
Nom scientifique	Robinia pseudoacacia	Résistance maximale à l'écrasement	70,3 MPa
Grain	Grain serré	Dureté Janka	7 560 N
Densité à 12 % d'humidité Sans cœur	0,66	Module de rupture	133,8 MPa

Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 591,51 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

Avantages du produit


GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANT À LA POURRISSURE



RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ